

Numero - Materiale	Nome del materiale	Resistente all'acqua	Resistente all'emulsione	Resistente all'olio	Resistente agli agenti chimici	Resistente agli schizzi di saldatura	Resistente ai trucioli caldi	Auto estinguente	Senza silicone	Resis. aumentata antiarricciam.	Caratteristiche elettriche	Colore	Spessore in mm	Componenti di base	Temperatura iniziale °C	Temperatura massima °C	ELASTIC cucito	ELASTIC TK	SAMURAI	LAMINAT	KAMERA	Cucito	PVC leggero	Rubber fabric	Rubber disc	ROLLER SA-/ FM-drive	ROLLER TF-drive	Gener. raccomand. se senza specif.	Fresatura Tornitura metallo	Rettifiche metallo	Mac. legno, pietra, vetro e ceram.	Taglio Laser o Plasma	Taglio a getto d'acqua	Handling e robotica	Strumenti di controllo e misura	Elettronica	Applicazioni mediche	Prodotti chimici, carburanti e oli	Assemblaggio automobili	Macchine fotografiche e grafica	Applicazioni per stampa	Numero - Materiale			
1	Alu-fibra di vetro										Statico	Argento	0,45	Fibra di Vetro	-20	250				b																							1		
2	Alu-Nomex Alu										Statico	Argento	0,55	Nomex	-40	150																												2	
3	CR- Tessuto in gomma				a				R		Antistatico*	Nero	0,5/ 1/ 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 3,5/ 4/ 5	Cotone e Poliest.	-30	100																												3	
4	CSM - Foglio in gomma										Statico	Nero	0,5/ 0,7/ 1/ 2,2	Gomma	-20	120																												4	
5	E4/I U0/V5H										Antistatico	Verde	1,1	Poliestere	-10	70																												5	
6	E4/I UH/UH-HC										Antistatico spec.	Nero	0,9	Poliestere	-30	100																												6	
7	ECO 850										Statico	Nero	1	Poliammide	-40	80																												7	
8	ERA 7810										Statico	Nero	0,39	Poliestere	-15	100																												8	
9	ERA 7812										Statico	Gr / Bi RAL 9002	0,32	Poliestere	-15	100																												9	
10	ERA 7815										Statico	Nero	0,23	Poliestere	-15	100																												10	
11	FIRETEX										Statico	Nero	0,39	Poliestere	0	160																												11	
12	Gekalit										Statico	Crema	0,35	Fibra Chimica	0	80				b																								12	
13	GN 807										Statico	Nero/Argento	0,7	Poliammide	-40	80																												13	
14	Kevlar Tessuto Metalizz.*				a						Antistatico	Argento	0,8	Kevlar	-40	200																												14	
15	Carbon Tessuto Metalizz.*				a						Antistatico	Argento	0,8	Preox-Panaramid	-40	200																													15
16	Pelle*				a						Antistatico	Nero	0,7 – 2,0	Pelle	-20	70																												16	
17	NBR foglio in gomma										Statico	Nero/ Bianco	0,5/ 0,7/ 1,0/ 2,2	Gomma	-20	90																												17	
18	Neoprene 2003										Statico	Nero	0,6	Polies. CRM-CSM	-20	100																												18	
19	Neoprene 2006										Statico	Nero	0,3	Poliammide CR	-15	100																												19	
20	Neoprene 2012										Statico	Nero	0,9	Polies. CRM-CSM	-20	100																												20	
21	Nomex										Antistatico	Nero	0,34	Nomex	-40	150				b																								21	
22	Nylon-PU										Statico	Nero	0,22	Poliammide	-40	120				b																								22	
23	OZ 23										Statico	Nero/ RAL **	0,25	Poliestere	-15	70				b																								23	
24	OZ 35										Statico	Nero/ RAL **	0,38	Poliestere	-30	70				b																								24	
25	OZ 45										Statico	Nero	0,47	Poliestere	-30	70																													25
26	OZ PUR 5										Statico	Nero	0,36	Poliestere	-30	70				b																								26	
27	OZ Silver										Statico	Nero/ Argento	0,38	Poliestere	-40	120				b																								27	
28	Trasparent door foil										Statico	Trasparente	2,0	Poliestere	-10	40																												28	
29	Perltex (effetto loto)										Statico	Nero	0,34	Poliestere	-15	100				b																								29	
30	Tessuto Awning										Sta. o Anti. su R	Bi/ Gi/ Gr/ BI	0,5 – 1,1	Poliestere	-10	80																												30	
31	Polytex 0										Statico	Nero	0,1	Poliestere	-40	120																													31
32	Preotex 030										Statico	Nero	0,34	Aramid-Kevlar	0	400																													32
33	Preotex 035										Antistatico	Nero	0,38	Aramid-Kevlar	0	400																													33
34	Preotex 060										Statico	Nero	0,55	Aramid-Kevlar	0	400																													34
35	Preotex-Alu										Statico	Nero/ Argento	0,38	Aramid-Kevlar	0	400																												35	
36	PUR 017										Statico	Nero	0,21	Poliestere	-40	120																													36
37	PUR Teflon 027										Statico	Nero	0,27	Vari	-20	250																													37
38	PUR Teflon 045										Statico	Nero	0,45	Vari	-20	250																													38
39	PVC										Statico	Nero, Traspar.	0,22	Cloru. Polivinilico	-15	100																													39
40	Bandella in acciaio inox										Antistatico	Metallico	0,1 - 1,0	Acciaio	-40	600																													40
41	Bandella in acciaio										Statico	Metallico	0,1 - 1,0	Acciaio	-40	600																													

R = su richiesta

= pienamente utilizzato

= utilizzato in parte, non sempre o non completamente

a

 = rivestito con teflon

b

 = foglio di PVC 0,15 – 0,3 mm

Gr = Grigio, Bi = Bianco, Gi = Giallo, Bl = Blu

* = rivestimento con teflon

** = nero/ RAL standard o colore su richiesta RAL..... Ordine di quantità minima richiesto.